

TIGOR G-10

Гіпсове в'язуче біле

ВЛАСТИВОСТІ

- Швидко твердіє
- Білий колір
- Не дає усадки
- Негорючий

Сфера застосування.

Гіпсове в'язуче призначене для заповнення отворів, штроб, закріплення маяків при виконанні штукатурних робіт, виготовлення декоративних виробів та форм, сухих будівельних сумішей, декоративних деталей, форм у фарфоро-фаянсовій та керамічній промисловості.

Етапи виконання робіт. Очистіть основу від пилу, бруду, елементів, які відстають, покрити поверхню ґрунтовкою глибокого проникнення.

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Приготування суміші: замішайте суху суміш з прохолодною водою в пропорціях на 1 кг суміші 0,7 літра води і доведіть її до однорідної консистенції. Наноситься за допомогою металевого шпателя під кутом 50 градусів до поверхні, максимально розрівнюючи. Після висихання шви і напливи необхідно обробити шліфувальним папером. Уже після 6-ти хвилин після нанесення він починає схоплюватися, кінцеву форму гіпс приймає після 30-ти хвилин.

Гіпсовий розчин має ідентичну шкірі людини кислотність, тому його використання не несе ризику хімічних опіків.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. У разі потрапляння розчину на шкіру або в очі, необхідно ретельно промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ. В сухому приміщенні і на піддонах, в оригінальній упаковці: 12 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці.

УПАКОВКА. Суха суміш упаковується в паперові мішки по 5, 30 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: гіпс		
Об'єм води для змішування розчину		
Міцність при стиску не менше		
Міцність при згині не менше		
Тонина помолу (залишок на ситі 0,2 мм)		
Термін тужавлення:		
Початок: не раніше		6 хв
Кінець: не пізніше		30 хв



Україна, 61052, м.Харків, вул. Велика Панасівська 67-Б
тел.: 067 077 45 77, www.tigor.ua

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші TIGOR G-10 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування

