

GU-44 UNIFIX

КЛЕЙ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

ВЛАСТИВОСТІ

- вогнетривка
- стійкість до сповзання
- пластична
- висока адгезія

ПРИЗНАЧЕННЯ. Для приклеювання гіпсових та гіпсокартонних плит всередині приміщень на міцні мінеральні основи, що не деформуються (цегла, бетон, штукатурка). Також можливо застосовувати для зведення перегородок з гіпсових блоків та монтажу гіпсових плит. Ефективний для приклеювання декоративних гіпсових виробів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. Згідно з ДСТУ оброблювана поверхня повинна бути сухою і міцною, без пилу, бруду, жиру, олив, клеєвих та вапняних фарб, а також інших водорозчинних та послаблюючих зчеплення речовин. Незначні нерівності можуть бути вирівняні клеєвим розчином, дуже гладкі поверхні можуть бути злегка прошліфовані для покращення зчеплення. Перед нанесенням клею поверхню обробити дисперсією.

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ.

Змішування рекомендується проводити шляхом поступового додавання сухого розчину в воду кімнатної температури при постійному перемішуванні до отримання однорідної маси. Змішування повинне проводитись механічним способом (міксер, дріль, змішувач та ін.). Після 5-ти хвилинної витримки приготовлений розчин слід повторно розмішати протягом 1 хвилини, при необхідності додавши води. Температура отриманого розчину повинна бути не нижче +10 °С. Передозування води погіршує якості.

Обробка поверхні. Основа повинна бути сухою і чистою. Видалити залишки штукатурки та старої фарби, що відшаровуються. При нерівностях основи більше 20 мм необхідно вирівняти поверхню за допомогою смуг з гіпсокартону шириною 10 см (поздовжніх і орієнтованих по периметру панелі), встановлюваних на клей UNIFIX.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Клей наноситься марками по площі листа з інтервалом 35 мм і по периметру з мінімальним інтервалом. Встановлювана панель щільно притискається до основи і легкими ударами через рейку виставляється за рівнем. Час роботи з продуктом - 40 хвилин з моменту засипання у воду.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. Не слід виливати розчин і воду після роботи в каналізаційні труби. Бажано працювати в гумових рукавичках. Необхідно уникати потрапляння розчину на шкіру або в очі. В разі потрапляння розчину необхідно ретельно промити їх великою кількістю води, так як до складу суміші входить цемент, який з водою утворює лужний розчин.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ. В сухому приміщенні і на піддонах, в оригінальній упаковці: 12 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці.

УПАКОВКА. Суха суміш упаковується в паперові мішки по 5 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: суміш гіпсу з мінеральними наповнювачами і спеціальними домішками.	
Об'єм води для замішування розчину	480- 500 мл/кг
Час використання готового розчину	40 хв
Час коригування не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою	0,5 МПа
Температура повітря та основи при використанні	від +5° до +30°С
Витрата готової суміші	5 кг/кв.м

TIGOR GU-44 Г.2.ЗК6 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші TIGOR GS-41 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.